

CH520**SUPERPLASTIFIKÁTOR BETONU****VÝHODY**

- napomáhá lepšímu zhutnění betonové směsi,
- snižuje výskyt smršťovacích trhlin,
- zlepšuje zpracovatelnost.

POUŽITÍ

Přísada CH520 má vysoký ztekucující účinek a prodlužuje dobu zpracovatelnosti betonových a maltových směsí. Doporučené použití je zejména při výrobě betonových směsí řídkých konzistencí, např. pro zabetonování podlahového topení, betonáž základů, věnců, betonových dílců apod. Je vhodná pro vyztužené i prosté betony. Přísadou se dosahuje snížení množství záměsové vody v betonové směsi až o 30 % při zachování potřebné zpracovatelnosti tekutosti směsi. Nepůsobí korozivně na ocelové výztuže.

APLIKACE

Přísada se přidává do záměsové vody nebo zvlhčené směsi, rozsah dávkování je 0,20–0,40 l / 25 kg cementu. Pro ideální působení přísady v připravované směsi míchejte v míchačce po posledním přidavku do míchačky ještě min. cca 1 min.

Množství cementu nebo hotové betonové směsi	dávka CH520	
	min. dávka	max. dávka
1 lopata cementu	20 ml / lopatu cementu	40 ml / lopatu cementu
25 kg hotové betonové směsi	50 ml / 25 kg	

Pozn.: víčko 1l láhve = 10 ml; víčko 5l kanystru = 15 ml.

UPOZORNĚNÍ

Přísadu nikdy nepřidávejte do suchého cementu nebo suché betonové a maltové směsi. Nepřekračujte doporučené dávkování, vyšší dávky mohou způsobit trvalé znehodnocení betonové směsi. Případné nejasnosti v dávkování konzultujte s výrobcem.

SPOTŘEBA

0,2–0,4 l / 25 kg cementu.

CH520**SUPERPLASTIFIKÁTOR BETONU****PARAMETRY
VÝROBKU**

druh přísady	vodoredukující/superplastifikační přísada dle EN 934-2+A1: 2012 T 3.1/3.2
vzhled	tmavohnědá homogenní kapalina
hustota	1170 ± 30 kg/m ³
sušina	30 ± 1,5 hm. %
pH	8–11,5
maximální obsah chloridů	0,1 % hm.
maximální obsah alkálií	8 % ekv. Na ₂ O
korozivní vlastnosti	schváleno dle ČSN EN 934-1, obsahuje pouze složky uvedené v příloze A.1 z EN 934-1:2008

**SKLADOVÁNÍ
A PŘEPRAVA**

Skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, v suchých skladech. Chraňte před silným zahřáním a před mrazem. Výrobek je vhodné pravidelně homogenizovat. Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby při dodržení uvedených podmínek skladování. Skladujte mimo dosah dětí.

ZÁRUČNÍ DOBA Do data uvedeného na obalu při dodržení podmínek skladování.

UPOZORNĚNÍ

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento výrobek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.**

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc, likvidace odpadu a obalu: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

BALENÍ 1 l, 5 l

DATUM REVIZE 24. 4. 2024

Revidoval Legislativní oddělení STACHEMA CZ

