

# NÁVOD K POUŽITÍ CA-16080

---

Odstraňte drobná poškození a odštípnutá místa na keramice, smaltu a akrylátových vanách, umyvadlech a dřezech v pěti jednoduchých krocích:

1. Podklad musí být čistý, suchý a dokonale odmaštěný! Odstraňte veškerá zezlá a odloupnutá místa.
2. Naberte si potřebné množství plnidla a smíchejte je s trochou tvrdidla v poměru 30 dílů plnidla : 1 díl tvrdidla. Doba zpracování po přidání tvrdidla jsou cca 4 minuty. Tip: směšovací poměr odpovídá zhruba poměru velikostí vlašský ořech : hrášek. K odstranění vzduchových bublin, které mohou vzniknout při během směšovacího procesu, naneste směs v tenké vrstvě na papír, poté pevnou směs nadzvedněte pomocí špachtle.
3. Naneste směs v úhledné vrstvě na poškozené místo, vyhladte a nechte 30 minut schnout. Při opravě keramického povrchu můžete směs použít k přilepení odlomených částí.
4. Na keramický a smaltový povrch použijte hnědý brusný papír, opravovaný povrch jím vybruste dohladka, aby na povrchu nezůstaly viditelné přechody a prázdná místa. Na akrylátové povrchy použijte šedý vlhčený/suchý brusný papír s vodou. Po jeho použití odstraňte veškerý brusný prach a povrch důkladně očistěte.
5. Nádobu se směsí prudce protřepejte po dobu cca 3 minut, první nástřik proveďte na zkušební plochu. Nástřik provádějte v tenké vrstvě ze vzdálenosti 15-20cm od opravovaného povrchu (pracovní teplota by měla být cca 20°C). Rovnoměrného pokrytí docílíte použitím papírové šablony s vystřiženým otvorem o velikosti daného poškozeného místa. Podržte šablonu 1-2 cm nad opravovaným místem a začněte s nástřikem směsi na šablonu, poté nástřik lehkými pohyby směrujte přes vystřižený otvor. Vyčkejte 1 minutu a proces nástřiku opakujte, dokud nebude opravovaný povrch dokonale pokryt. V případě nutnosti je možné dané místo po 4 dnech po nástřiku vyleštit běžným leštidlem.

**DŮLEŽITÉ:** Podklad musí být stabilní. Nepoužívejte tuto sadu na opravu takových a vlasových trhlin. Nepřílnavý k snadno čistitelným povrchům. Barva směsi odpovídá barvě používané hlavními výrobci smaltových van. Na akrylátovém povrchu se mohou objevit nepatrné odstínové nerovnosti. Opravený povrch nesmí přijít do kontaktu s vodou po dobu 4 dnů po nástřiku. Opravený povrch je odolný vůči teplotě do 60°C.

**POKYNY K ÚDRŽBĚ:** Používejte výhradně jemné a neagresivní koupelňové čisticí prostředky (tekuté čističe Cramer) nebo mýdlo. Nepoužívejte koncentráty a abrazivní čisticí prostředky, stejně jako dezinfekční prostředky či organická rozpouštědla.

Tato sada obsahuje: Plnidlo 30g, tvrdidlo 8g, Opravný sprej 50ml, špachtle, 3 brusné papíry.

Opravný sprej 50ml: NEBEZPEČÍ. Extrémně vznětlivý rozprašovač. Nádobka je pod tlakem: při zahřátí se může vznítit. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost a závrať. Opakované vystavování může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Při nedostatečném odvětrání hrozí nahromadění výbušných látek. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo alespoň štítek výrobku při sobě. Udržujte mimo dosah dětí. Udržujte mimo horko, horké povrchy, jiskry, otevřený oheň a jiné zdroje vznícení. V blízkosti nekuřte. Nestříkejte do otevřeného plamenu a jiného zdroje vznícení. Nepropichujte a nespalujte, a to ani po využívání. Nevdechujte. Chraňte před sluncem. Nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje n-butyl acetát a aceton.

Plnidlo 30g. NEBEZPEČÍ. Při dlouhodobému vystavování způsobuje poškození sluchových orgánů. Podezření na poškození plodu v těle matky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte obal nebo alespoň štítek výrobku při sobě. Udržujte mimo dosah dětí. Nevdechujte výpary. Po použití důkladně omyjte. Při styku či podezření na styk s plnidlem vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte uzamčené. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje dibenzoylperoxid.

Tvrdidlo 8g: NEBEZPEČÍ. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Udržujte mimo dosah dětí. Noste ochranné rukavice, chraňte si oči. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje dibenzoylperoxid.